



ISOLCOTT PROFESSIONAL

ISOLANTE PROVVISORIO PER LA STUCCATURA DELLE PIASTRELLE

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

ISOLCOTT è un protettivo antimacchia, in emulsione acquosa non silconica. Forma un leggero strato protettivo che evita la penetrazione dello stucco e dei coloranti, evitando la formazione di macchie e aloni e la necessità di lavaggi aggressivi; (per l'uso di stucchi epossidici con posa a colla vedi 1AP POSA il protettivo idrorepellente permanente).

ISOLCOTT è economico, pratico, di facile applicazione e favorisce l'aderenza fra lo stucco ed i fianchi delle piastrelle.

ISOLCOTT può essere usato, anche puro, come protettivo da graffi e macchie per i materiali delicati come marmo, travertino e pietre durante la lavorazione di cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pavimenti e rivestimenti.

MODALITÀ D'USO

ISOLCOTT è concentrato, quindi nell'uso attenersi alla tabella qui di seguito riportata.

TABELLA DILUIZIONI

COME PROTETTIVO DA STUCCHI	ISOLCOTT: ACQUA	Resa (mq/L) 1 mano
GRES PORCELLANATO - MONOCOTTURE - MARMO - TRAVERTINO - SASSI - PIETRE - LEVIGATI	1 : 10	30-50
GRES - KLINKER - PIETRE GREZZE - COTTO TRAFILATO	1 : 5	15-20
COTTO MOLTO ASSORBENTE - MEZZANE - COTTO SPAGNOLO - COTTO FATTO A MANO	1 : 3	4-8
COME PROTETTIVO DA CANTIERE	ISOLCOTT: ACQUA	Resa (mq/L) 1 mano
MARMO E SIMILI	PURO	2-4



Come protettivo da stucchi di posa: prima di procedere alla stuccatura, applicare UNA MANO di ISOLCOTT, diluito come da tabella su tutto il pavimento o rivestimento, con rullo, spruzzo, straccio o pennello e fare asciugare almeno 12 ore. Effettuare quindi la spugnatura della stuccatura come consuetudine "a regola d'arte" (prima che asciughi completamente).

Lavaggio: per asportare ISOLCOTT dalle superfici protette, utilizzare il decerante forte (WAXOUT FORTE nella Linea Fai Da Te, oppure WF 1 FORTE nella Linea Edile).

Per pavimenti e rivestimenti in cotto posati a cemento, attendere la stagionatura (almeno 28 giorni) prima di procedere direttamente con il lavaggio acido specifico. In entrambi i casi si consiglia di aiutarsi con il DILUENTE PER INTERNI (Linea Edile) o SOLVENTE F/CH PER INTERNI (Linea Fai Da Te).

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	emulsione acquosa di minerali inerti
Stato fisico	liquido
Colore	celeste chiaro (lattescente)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
pH	7
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: nessuno

La resa varia in funzione della diluizione del prodotto e dell'assorbimento del manufatto (vedi tabella)

AVVERTENZE

Il prodotto non è un ritardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare "a regola d'arte" e non far seccare residui di posa sul manufatto.

Per l'uso di stucchi epossidici con posa a colla, vedi 1AP POSA il protettivo antiaderente permanente.

PRECAUZIONI

TEME IL GELO.

L'uso del prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua o con una soluzione di bicarbonato sodico, non rimuovere materiale aderente e ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto protettivo antiaderente provvisorio per favorire la spugnatura di pavimenti durante la stuccatura di posa. Prodotto protettivo da graffi e macchie per superfici delicate, durante i lavori di cantiere.

