



## SCHEDA TECNICA

Codice/i: 3250-3253-3255-3257-3258

Prodotto: Mag 8



### Descrizione

Idropittura per esterno ed interno dotata di ottime caratteristiche di traspirabilità e idrorepellenza.

### Impieghi

Particolarmente indicata per ambienti umidi (bagni, cucine, ecc.) può anche essere applicata su intonaci non completamente asciutti senza pericolo di sbollature. Idoneo per superfici murali interne ed esterne quali celini e sottobalconi.

### Composizione

Pittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche ed extenders selezionati, biossido di titanio.

### Preparazione del supporto

Supporti edili nuovi: su intonaco asciutto e stagionato, applicare, dopo spazzolatura e pulizia, il Fissativo Acrilico 1000 cod.4050, diluizione max 1:10 con acqua potabile, oppure Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060, diluizione max. 1:1, quando sia richiesta una penetrazione superiore ed una maggiore coesione, specie in presenza di supporti sfarinanti o molto compatti. Qualora sia necessaria una preparazione ad effetto termoisolante e antimuffa applicare una o due mani di Fixertherm cod. 4160 diluizione massima 1:1 con acqua, tinteggiabile anche in sottotono.

La diluizione del fissativo è in funzione dell'assorbimento del supporto, e deve essere applicato in quantità sufficiente ad uniformare gli assorbimenti e fissare le parti a bassa coesione, evitando però la filmazione superficiale.

Supporti edili già pitturati: accertarsi della compattezza e dell'ancoraggio della vecchia pittura, verificandone l'adesione. Nel caso di lavabili in buono stato, applicare direttamente dopo pulizia, negli altri casi applicare il fissativo come specificato sopra. Nei casi dubbi asportare completamente la vecchia pittura.

In presenza di muffe-alghe-muschio, pretrattare la superficie con Soluzione Risanante ed Igienizzante, cod.4500, diluizione max. 100% con acqua, facendola agire per almeno 6-8 ore. Ripetere il trattamento dei casi più critici.

Effettuare la pulizia del supporto solo dopo la completa disattivazione dei contaminanti. Per livellare eventuali imperfezioni del supporto utilizzare lo stucco riempitivo ultraleggero Plaster caster cod.4300.

### Dati Tecnici

peso	23.64
Peso Specifico	1,65 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	47% ± 2
Brillantezza	< 10 gloss a 85 ° (Opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	9 - 12 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo - spruzzo
Numero Mani	2
Diluyente	Acqua potabile
Diluizione	30% per la prima mano - 20% per la seconda mano in volume.
Essiccazione FP	30 minuti
Ess. In prof	4 - 8 ore
Sovrapplicazione	4 - 8 ore
Colori	Bianco - colorabile con il sistema tintometrico

### COV

Categoria: A/a BA (Pitture opache per pareti e soffitti interni, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l



## SCHEDA TECNICA

**Codice/i: 3250-3253-3255-3257-3258**

**Prodotto: Mag 8**

### Note

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente con acqua subito dopo l'uso; in caso contrario si renderà necessario l'impiego di solventi (acetone, alcool, diluente nitro). La temperatura durante l'applicazione non deve essere inferiore a + 5°C. Onde evitare difetti di filmazione, è sconsigliabile l'applicazione sotto l'azione diretta del sole e del vento. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambiente con temperatura adeguata. N.B Questo prodotto, additivato con Additivo R.I cod. 4550, in misura di 200 ml per confezione da 5 litri una volta applicato supera i test per la determinazione del potere fungicida secondo la norma UNI EN 15457:2008 (rapporto dell'Università Cattolica di Piacenza - Istituto Enologia e Ingegneria Agroalimentare).

### Voce di capitolato

Idropittura a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, extenders con funzione idrorepellente.

Ottima traspirabilità, copertura e idrorepellenza. Non sfoglia e non ostacola la diffusione del vapore acqueo dal supporto.

Peso Specifico:  $1,65 \pm 0,05$  (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %:  $47 \pm 2$

Spessore medio del film secco: 40 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

**G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto**  
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - [www.tassani.it](http://www.tassani.it) - e-mail: [info@tassani.it](mailto:info@tassani.it)