

Saratoga Legno Rapid

Saratoga Legno Rapid è lo stucco bicomponente a base di resina poliesteri reattiva, cariche minerali e microfibre di legno.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È ideale per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, per stuccare e rifiniture.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, prive di silicone, grasso e cere.
- Prelevare la quantità necessaria all'applicazione e catalizzarla aggiungendo da 1 a 3% di apposito induritore, in funzione della temperatura ambiente (fino a +10°C 3% di indurente, tra +10 e +20°C 2%, oltre i +20°C 1%)
- Miscelare molto bene i due componenti.
- Carteggiabile dopo 20-30 minuti dall'applicazione.
- Pulizia con normale diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di prodotto	Resina poliesteri insatura
Peso specifico	1,49 +/- 0,1 g/cm ³
Tempo di lavorabilità*	3-6 min
Tempo di indurimento totale*	30 min
Verniciabilità dopo*	45 min

*a 20°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
BARATTOLO COLORE PINO	ml 125	54.461.001	12
BARATTOLO COLORE NOCE	ml 125	54.461.002	12



Rev 01 del 21/02/2020 - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.